

# Technisches Merkblatt GUTEX® Mineral-Voranstrich

## Voranstrich für organisch gebundene Deckputze

(Systemkomponente für das GUTEX Thermowall-plus WDVS)

<b>Produkteigenschaften, Vorteile:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>– zur Oberflächenverfestigung von kalk- und zementgebundenen Unterputzen sowie nicht geglätteten, gipshaltigen Untergründen zur Aufnahme von GUTEX Silikonharzputz</li><li>– wirkt als Aufbrennsperre auf stark saugendem Mauerwerk. Alternativ kann auch Wasser als Aufbrennsperre verwendet werden</li><li>– vermindert die Saugfähigkeit von Neu- und Altputzen</li><li>– witterungsbeständig</li></ul>
<b>Materialbeschreibung:</b>
GUTEX Mineral Voranstrich ist ein Voranstrich für GUTEX Silikonharzputz.
<b>Bindemittel:</b>
Weichmacherfreie Copolymerisat-Dispersion
<b>Zuschläge:</b>
Ausgewählte Füllstoffe und Pigmente
<b>Anwendung:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>– zum Regulieren des Untergrund-Saugverhaltens</li><li>– zum Grundieren unbehandelter Alt- und Neuputze</li><li>– Haftvermittler</li></ul>
<b>Anwendungsbereich:</b>
Außen
<b>Verarbeitung:</b>
<b>Untergrundbeschaffenheit:</b>
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Neue kalk- und zementhaltige Untergründe sollten genügend ausgehärtet sein und nicht mehr stark alkalisch reagieren.
<b>Untergrundvorbehandlung:</b>
Staub, Schmutz oder sonstige haftmindernde Rückstände vom Untergrund entfernen. Nichttragfähige Beschichtungen entfernen.
<b>Materialverarbeitung:</b>
GUTEX Mineral Voranstrich kann mit ca. 15-20% Wasser verdünnt werden. Keine Fremdzusätze beimischen.
<b>Reinigung der Werkzeuge:</b>
Nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>
Nicht unter +5°C verarbeiten
<b>Trockenzeit:</b>
Je nach Witterung nach ca. 6 Stunden überarbeitbar
<b>Verbrauch:</b>
Ca. 0,2 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>

<b>Zusatzinformationen:</b>
<b>Verpackung:</b>
Einweigeimer 25 kg
<b>Lagerung:</b>
In gut verschlossenem Originalgebinde beträgt die Lagerfähigkeit mind. 12 Monate.
<b>Transport:</b>
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Nicht kennzeichnungspflichtig.
<b>Entsorgung:</b>
Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material: Abgabe an öffentlichen Sammelstellen. Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen beachten.
<b>VVS Code:</b>
I 610, Malerei- und Lackierabfälle mit wässriger Phase
<b>Giftklasse:</b>
Giftklassenfrei
<b>RID/ADR:</b>
Kein Gefahrgut

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



DIN EN ISO 9001:2000  
Zertifikat: 01 100 060208